

CODICE NA1669

TIPO

**EL2-U10 HP blue AM**

### COMPOSIZIONE

Lato trasporto	Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®		
	Spessore	1.0	mm	0.039 in.
	Finitura superficiale	Liscia		
	Colore	Blu HP®		
	Coeff. d'attrito	MF		
Nucleo di trazione	Materiale	---		
	N. di tele	---		
	Tipo di trama	---		
Lato scorrimento	Materiale	Poliuretano (TPU) - sistema HP®		
	Spessore	---	mm	---
	Finitura superficiale	FL		
	Colore	Blu HP®		



SISTEMA PRODOTTO **HP AM**

### DATI TECNICI

Spessore totale	1.00	mm	0.04	in.
Peso	1.10	kg/m <sup>2</sup>	0.22	lbs./sq.ft
Trazione all'8%	2	N/mm	11	lbs./in.
Trazione max. ammissibile	2	N/mm	11	lbs./in.
Resistenza alla temperatura <sup>(1)</sup>	min.	-30 °C	-22	°F
	max.	+60 °C	140	°F

<sup>(1)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Raggio / Diametro minimo di avvolgimento <sup>(2)</sup>				
■ Raggio minimo penna	no			
■ Ø min. puleggia in flessione	10	mm	0.39	in.
■ Ø min. puleggia in controflessione	15	mm	0.59	in.

<sup>(2)</sup> Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.

Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento				
■ Lamiera acciaio	0.40	[-]		
■ Laminato plastica o legno	0.50	[-]		
■ Tamburo acciaio	0.40	[-]		
■ Tamburo gommato	0.60	[-]		

Larghezza max. di produzione 2000 mm 79 in.

### SETTORI APPLICATIVI

Alimentare: lavorazione carne  
 Alimentare: lavorazione formaggi  
 Imballaggio e confezionamento  
 Balance elettroniche  
 Movimentazione materiali comandi multipli  
 Industria farmaceutica

### CARATTERISTICHE

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	si
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	no
Conducibilità superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	si
Scorrimento in conca	si
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche <a href="#">link</a>	12

### CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
 FDA (Food and Drug Administration)




### NOTE

Edizione: 14-01-2022

Data ultimo aggiornamento: 08-06-2022

### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

**CODICE NA1669**
**TIPO**
**EL2-U10 HP blue AM**
**• Sistema di giunzione consigliato**
**MONO ZETA - 50 x 25 mm**

**A = 50 mm**  
**B = 25 mm**
**Altri sistemi di giunzione possibili:**

 MONO ZETA - 80 x 10 mm  
 MONO ZETA DIAGONALE  
 TESTA A TESTA


Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.


**• Parametri di pressatura**
**Pressa a caldo P \ PL \ PLS**

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	165 °C
Temperatura piano inferiore	165 °C
Temperatura sonda	165 °C
Mantenimento in temperatura	3 min.
Pressione	2 bar
Film	nessuno
Collante	---

**Avvertenze regolazione pressa:**

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.


 2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.  
 3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

**• Schema di allestimento della pressa**

**• Note**

Edizione: 14-02-2022

Data ultimo aggiornamento: 14-02-2022

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.